

Garanties en certificaten

Unicoat wordt geleverd met Venedak-keurmerk en KOMO productcertificaat.

Het Unicoat-certificaat is op aanvraag verkrijgbaar. Unicoat voldoet tevens aan het Bouwstoffenbesluit. Het NL-BSB-certificaat is op aanvraag leverbaar.

10 jaar verzekerde Venedak-garantie, dus waterdichte zekerheid.

Troelstra & de Vries geeft op alle Garantgum en Varyflex dakrollen 10 jaar waterdichte Venedak-garantie op lekkage en materiaalgebreken, met een maximale uitkering van maar liefst € 1,25 miljoen per gebeurtenis! Tegen

een geringe premie kunt u tevens de complete dakbedekkingconstructie inclusief de verwerking verzekeren. In samenwerking met ABN AMRO-Assurantiën is medio 1994 het Venedak-garantieplan geïntroduceerd. Dit plan biedt meer zekerheid voor zowel dakeigenaar als dakdekkersbedrijf dan alle tot dusver bestaande al of niet verzekerde 'dakgaranties'.

Meer informatie over Venedak-garantie: bel 0515 - 533000.

Nederlands beste dakrollen komen uit IJlst, al sinds 1930.

Opgericht in 1930 is Troelstra & de Vries uitgegroeid tot een toonaangevende producent van bitumineuze dakrollen.

Het bedrijf biedt een royale keuze in hoogwaardige dakbedekkingen, zowel in APP als SBS. Als gevolg van een consequent kwaliteitsbeleid en intensieve research naar optimale samenstellingen zijn dakrollen van Troelstra & de Vries altijd makkelijk te verwerken en bijzonder duurzaam.



Unicoat®

Vaste basis in elk losliggend of mechanisch bevestigd dakbedekkingstelsel.



Troelstra & de Vries dakrollen

Nederland op z'n sterkst



Troelstra & de Vries dakrollen

Troelstra & de Vries BV
Geeuwkade 21
Postbus 2
8650 AA IJlst (Nederland)
Telefoon : 0515 - 533000
Fax : 0515 - 533111
E-mail : info@troelstra-devries.nl
Internet : www.troelstra-devries.nl

Bij niet verkleven is Unicoat de ideale onderlaag.

Soms is verkleving van de dakbedekking op de ondergrond niet mogelijk of ongewenst. Op werkende ondergronden bijvoorbeeld, uit milieu-overwegingen, of als een langere levensduur prioriteit heeft. In die gevallen biedt Troelstra & de Vries uitkomst met Unicoat: een basis-dakrol met aan de bovenkant een bitumen deklaag en aan de onderkant een anti-kleeflaag, zodat de dakbedekking niet aan de ondergrond kan hechten. Unicoat leent zich bij uitstek als onderlaag voor top-lagen als Garantgum 470 en Varyflex 370.



Java/KNSM-eiland, Amsterdam.



Pathé theater, Rotterdam.

De sterke punten van Unicoat.

- dé oplossing bij niet verkleven
- lange levensduur,
- zeer hoge ponsweerstand,
- ideaal als onderlaag voor Garantgum of Varyflex,
- apart te scheiden, dus milieuvriendelijker,
- Nederlands fabrikaat,
- Venedak verzekerde garantie.

Troelstra & de Vries BV behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de productspecificatie(s) aan te brengen.

	Unicoat 260/360/460	Unicoat FR 346/446
Afwerking bovenzijde	Folie of zand	Folie
Dikte (mm)	Ca. 2	Ca. 2,5
Rolafmeting (m)	15 x 1	15 x 1
Inlage (gr/m ²)	Polyestermat 180	Polyester en glasvlies 150 + 60
Dimensionele stabiliteit (%)	< 0,5	< 0,1
Treksterkte (N/50 mm)	Ca. 500	Ca. 500
Lage temperatuurflexibiliteit (°C)	<= 0	<= -10
Nageldoorscheursterkte (N)	>= 100	>= 110
Vloeiweerstand (°C)	>= 100	>= 110

Lange levensduur, hoge ponsweerstand.

Werken met losliggende en geballaste dakbedekkingen biedt diverse voordelen. Zo is de verwachte levensduur langer dan die van partiel of volledig verkleefde systemen. En biedt een daksysteem met Unicoat als onderlaag en Garantgum of Varyflex (brandrol) als bovenlaag een uitzonderlijk hoge ponsweerstand. Bovendien kan het dakbedekkingspakket na afloop van de levenscyclus van de ondergrond worden gescheiden en apart worden afgevoerd. Met een geheel of gedeeltelijk gekleefd systeem kan dit niet.

Bitumen deklaag boven, anti-kleeflaag onder.

Unicoat biedt vooral uitkomst op werkende ondergronden, of als verkleving van de dakbedekking met de ondergrond niet gewenst is. Unicoat bestaat uit een basislaag van polyester mat die alleen aan de bovenzijde is voorzien van een (gemodificeerde) bitumen deklaag. De onderzijde is niet gebitumineerd. Deze dient als anti-kleeflaag. U kunt Unicoat toepassen als onderlaag in een 2-laags mechanisch bevestigd of 2-laags losliggend geballast dakbedekkingsysteem.



Voor elke toepassing de juiste uitvoering.

Omdat elke situatie haar eigen (technische of esthetische) eisen stelt aan de dakbedekking, levert Troelstra & de Vries Unicoat in verschillende uitvoeringen, te weten:

- Unicoat 460** **460P60**
Onderlaag voor toepassing in een 2-laags mechanisch bevestigd of in een 2-laags losliggend geballast dakbedekkingsysteem. Aan de bovenzijde voorzien van een APP-gemodificeerde bitumen deklaag met wegbrandfolie. Voordeel van deze folie is dat bij natte weersomstandigheden de ondergrond makkelijk "drooggetrokken" kan worden. Unicoat 460 is bij uitstek geschikt voor toepassing in combinatie met Garantgum-toplagen.
- Unicoat 460 zand** **460P10**
Idem als 460P60, maar bezand afgewerkt. Bij uitstek geschikt voor toepassing op licht hellende daken. Dakbaan is "antislip" door de bezande afwerking aan de bovenzijde.
- Unicoat 360** **360P60**
Onderlaag voor toepassing in een 2-laags mechanisch bevestigd of 2-laags losliggend geballast dakbedekkingsysteem. Aan bovenzijde voorzien van een SBS-gemodificeerde bitumen deklaag met wegbrandfolie. Met deze folie kan bij natte weersomstandigheden

de ondergrond makkelijk "drooggetrokken" worden. Unicoat 360 is geschikt voor toepassing in combinatie met de Varyflex-toplagen.

- Unicoat 260** **260P60**
Onderlaag voor toepassing in een 2-laags mechanisch bevestigd of in een 2-laags losliggend geballast dakbedekkingsysteem. Aan bovenzijde voorzien van een niet gemodificeerde bitumen deklaag met wegbrandfolie. Bij natte weersomstandigheden kan de ondergrond makkelijk "drooggetrokken" worden. Unicoat 260 is geschikt voor toepassing in combinatie met Varyflex-toplagen.
- Unicoat 446 FR** **446P60**
Onderlaag speciaal voor toepassing in een 2-laags mechanisch bevestigd of in een 2-laags losliggend geballast dakbedekkingsysteem op een ongecacheerde EPS-isolatie. De Unicoat 446 FR is voorzien van een speciale inlage die bij het branden van de toplaag thermische beschadigingen aan de EPS-isolatie voorkomt. Aan de bovenzijde voorzien van een APP-gemodificeerde bitumen deklaag.
- Unicoat 346 FR** **346P60**
Onderlaag speciaal voor toepassing in een 2-laags mechanisch bevestigd of 2-laags losliggend geballast dakbedekkingsysteem op een ongecacheerde EPS-isolatie. Voorzien van een speciale inlage die bij het branden van de toplaag thermische beschadigingen aan de EPS-isolatie voorkomt. Bovenzijde voorzien van een SBS-gemodificeerde bitumen deklaag.

Unicoat®